



Euro Sand Ryolit AB
Box 3
66221 Åmål
Anl.nr 244

1505-CPR-CB 244

**SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
Se prestandadeklaration med identifikationskod 3010**

Sortering	11/16
Kornstorleksfördelning	G _c 85/15
Tolerans på mellan liggande sikt	NPD
Finmaterialhalt	NPD
Kornform	
Flisighetsindex	Fl 15
LT-index	NPD
Andel korn med krossade/brutna ytor	C ₁₀₀₀
Motstånd mot fragmentering /krossning	
LA- tal	La 15
Fallhammarvärde	NPD
Motstånd mot nötning	
Poleringsvärde	NPD
AAV	NPD
Micro Deval	M _{DE} 10
Kulkvarn	AN 7
Korndensitet (skenbar)	2,64-2,78 Mg/m ³
Vattenabsorption	≤ 1 vikt-%
Frostbeständighet	NPD
Motstånd mot stark upphettning	NPD
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD
Petrografi	SE petrografisk undersökning
Farliga ämnen	NPD